

**Tipo de tablero: PACKAGING TDP.**

**Mezcla de especies:** 80% madera blanda (pino) y 20% madera dura (castaño).

**Origen de la madera:** Francia, longitud media de suministro 80 km. Principalmente en la región de Occitania.

## Descripción del producto

El tablero de fibras **HTP PACKAGING TDP** de alta densidad está diseñado con una cara lisa y otra rugosa. Se utiliza exclusivamente como elemento no estructural en entornos secos. Gracias a su composición natural, es apto para el contacto con alimentos y puede tratarse para aumentar su resistencia a la humedad. Es versátil para diversos usos de embalaje y protección, como **separadores de botellas, embalaje de bobinas de acero o cajas para frutas y verduras.**

## Propiedades técnicas

| Espesor (mm)          | 2.0-3.0 | 3.2-4.5 | 4.6-5.5 |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| Densidad*             | 925     | 925     | 970     |
| Flexión               | 22-25   | 26      | 27      |
| Enlace interno        | 0.30    | 0.30    | 0.30    |
| Absorción superficial | -       | -       | -       |
| Absorción             | 65-75   | 65      | 60      |
| Hinchamiento          | 37-45   | 35      | 35      |
| Humedad               | 4,5-7,5 | 4,5-7,5 | 4,5-7,5 |

Valores basados en las normas **EN 622-2** y **EN 13986**. (\*) Valor aproximado.

## Contenido en formaldehído

En la fabricación de **HTP PACKAGING** no se utilizan adhesivos artificiales, ya que las fibras se unen mediante la lignina, el adhesivo natural presente en la madera, convirtiéndolo en un material mono componente, y por tanto fácilmente valorizable y duradero. Por esta razón, **HTP PACKAGING** está EXENTO del Reglamento (UE) 2023/1464, que modifica el Anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.

## Manipulación y almacenamiento

Evite inhalar el polvo de madera generado durante su manipulación y procesamiento. Utilice los equipos de protección individual (EPI) adecuados conforme a la legislación vigente. Los tableros deben almacenarse sobre una superficie plana, evitando el contacto directo con el suelo y el agua, y manteniendo las distancias entre los rastreles suministrados en el embalaje para evitar pandeos y deformaciones. Los cambios bruscos en estas condiciones pueden afectar a las propiedades del tablero.

## Nuestras marcas



Productos con certificación  
FSC® y PEFC® bajo pedido.