



Tipo de tablero: PERFORATED.

Mezcla de especies: > 90% Eucalyptus Spp; resto, otras frondosas: quercus robur, quercus pyrenaica, castanea sativa, Betula spp, Fraxinus spp, Alnus glutinosa, Salix spp, acacia dealbata, acacia melanoxylon.

Origen de la madera: España, más del 99% Galicia.

Descripción del producto

HTP PERFORATED es un tablero de fibras de alta densidad perforado, con una cara lisa y una cara rugosa, diseñado para combinar estética, funcionalidad y rendimiento técnico en proyectos de interiorismo y acondicionamiento acústico. Puede fabricarse sobre tablero en bruto o prepintado para su acabado posterior en obra, así como sobre tableros revestidos con el acabado previamente seleccionado, ofreciendo un resultado final de gran impacto visual y excelentes prestaciones técnicas.

Disponible en múltiples acabados, naturales o decorativos, **HTP PERFORATED** es la solución ideal para revestimientos interiores con propiedades acústicas y de ventilación mejorada, especialmente en techos y paredes. Además, su versatilidad permite aplicaciones adicionales como paneles organizadores o expositores decorativos. El tablero está disponible con perforaciones de diámetro/distancia entre centros (mm): 5/25,4 —lineal y diagonal— y 7/25,4 —lineal—. Otras medidas disponibles bajo pedido.

Propiedades técnicas

Propiedad	Ensayo de referencia	Unidades	Espesor (mm)	
			2,5 – 3,0 – 3,2	4,8 – 5,4
Espesor	EN 324-1	mm	± 0,3	± 0,5
Largo y ancho	EN 324-1	mm/m	± 2 (hasta 5mm)	± 2 (hasta 5mm)
Escuadría	EN 324-2	mm/m	≤ 2	≤ 2
Densidad*	EN 323	Kg/m ³	900	900
Contenido en humedad	EN 322	%	4 to 9	4 to 9
Resistencia a la flexión	EN 310	N/mm ²	≥ 30	≥ 30
Resistencia a la tracción	EN 319	N/mm ²	≥ 0,50	≥ 0,50
Hinchamiento en espesor 24 h	EN 317	%	≤ 37	≤ 30

Las especificaciones indicadas corresponden al tablero sin perforar. Valores basados en las normas **EN 622-2** y **EN 13986**. (*) Valor aproximado.

Nota: Las características dimensionales pueden variar según el tiempo y las condiciones de almacenamiento.

Contenido en formaldehído

En la fabricación de **HTP PERFORATED** no se utilizan adhesivos artificiales, ya que las fibras se unen mediante la lignina, el adhesivo natural presente en la madera, convirtiéndolo en un material mono componente, y por tanto fácilmente valorizable y duradero. Por esta razón, **HTP PERFORATED** está EXENTO del Reglamento (UE) 2023/1464, que modifica el Anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.

Manipulación y almacenamiento

Evite inhalar el polvo de madera generado durante su manipulación y procesamiento. Utilice los equipos de protección individual (EPI) adecuados conforme a la legislación vigente. Los tableros deben almacenarse sobre una superficie plana, evitando el contacto directo con el suelo y el agua, y manteniendo las distancias entre los rastreles suministrados en el embalaje para evitar pandeos y deformaciones. Los cambios bruscos en estas condiciones pueden afectar a las propiedades del tablero.

Nuestras marcas



Fabricado en instalaciones certificadas con EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001. Certificado PEFC y FSC, bajo pedido.